



ООО «НПП «РусХимСинтез»

Магитекс инъекция ПУ 15 П

ТУ 20.16.56-004- 23250797-2018

Жесткая полиуретановая двухкомпонентная пена для заполнения и укрепления пустот

Описание материала

Материал Магитекс инъекция ПУ 15 П представляет собой быстро реагирующую жесткую пену для долговременного силового заполнения пустоты, каверн, трещин и других дефектов строительных конструкций и искусственных сооружений конструкция, горных пород и грунтов.

Материал предназначен для закачки (инъектирования) только с использованием инъекционных двухкомпонентных насосов с соотношением компонентов 1 к 1 по объему.

Применяется для заполнения пустот, каверн, больших трещин и полостей грунтов, пород и строительных конструкций в горной промышленности, при строительстве тоннелей и ремонте подземных сооружений, перекрытия трубопроводов, коллекторов и т.п.

При вспенивании под избыточным давлением качество и прочность пены увеличивается.

Области применения

- Горнодобывающая промышленность
- Подземные и другие искусственные сооружения
- Туннели, плотины
- Грунты и горные породы
- Для заполнения пустот, каверн и трещин я трещин в кладках из камня и заполнения пустот и полостей, заполнения коллекторов, водоводов и труб
- Увеличение несущей способности свай и фундаментов

Ограничения

Материал не является гидроизоляционным, после остановки основного потока воды для окончательно гидроизоляции следует использовать другие инъекционные материалы.

Свойства и преимущества

- Смешения компонентов А и Б в соотношении 1: 1 по объему
- Гарантированное вспенивание без контакта с водой
- Высокая прочность получаемой пены и высокая скорость вспенивания
- Высокая скорость вспенивания
- Универсальность применения
- Высокая прочность получаемой пены
- Возможность ускорения отверждения при введении Ускорителя

Технические характеристики

Название компонента	Цвет	Вязкость, мПа·с, 25 °С	Плотность, кг/л
Компонент А	Желтоватый	300	1,01
Компонент Б	Коричневый	250	1,23
Смесь компонентов А и Б	Коричневый	280	1,12

Кинетические характеристики материала Магитекс инъекция ПУ 15 П

Показатели	Температура, °С	Начало вспенивания, секунды	Конец пенообразования, секунды
Вспенивание в сухих условиях (без контакта с водой)	10	60	150
	20	45	100
	30	35	75

Под заказ может поставляться материал с согласованными с Заказчиком параметрами.

Характеристики получаемой пены при свободном вспенивании без противодействия в зависимости от модификации.

Коэффициент вспенивания п без противодействия	Характеристика пены	Плотность пены, кг/л	Прочность пены на сжатие, МПа
5-15	Высокопрочная камнеобразная пена – прочная пена	0,22 – 0,07	10 - 3

ВНИМАНИЕ: При вспенивании материала с противодействием в реальной конструкции или горной породе степень вспенивания сильно зависит от условий вспенивания.

Применение

Подготовка материала к работе

Материал не требует подготовки к работе. Рекомендуется выдержать материал при условиях применения около суток.

При работе при низких температурах ниже +10 °С, рекомендуется выдержать материал в теплом помещении для снижения рабочей вязкости материала.

При любых перерывах в работе следует сразу промывать зоны, где находится смешанный (компонент А + компонент Б) материал материалом Магитекс инъекция ПУ 73.

Прореагировавший материал может быть удален механически или с использованием материала Магитекс ПУ 76 (необходимо учитывать, что данная промывка медленно разрушает отвержденный материал и может быть использована практически только для очистки деталей методом



замачивания в течение длительного времени, шланги очистить данным материалом проблематично).

Использование материала

Материал инъецируется только двухкомпонентным инъекционным оборудованием с соотношением компонентов 1 к 1 по объему.

Инъецирование с использованием однокомпонентного насоса НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Работа с материалом производится двухкомпонентным насосом с соотношением компонентов 1:1 по объему. Насос должен быть оснащен специальным смесителем. Для обеспечения качественного перемешивания компонентов можно также применять статический смеситель в сочетании со смесительной головкой. Если используется только статический миксер, его длина должна составлять не менее 50 см.

ВНИМАНИЕ! Всегда надо учитывать, что скорость химической реакции зависит от температуры материала, температуры породы или конструкции.

Рабочие температуры для применения материала от +1 до +30 °С, возможно применение при +40 °С (консультируйтесь с поставщиком).

Очистка оборудования после работы

После окончания инъецирования следует промывать средством для Магитекс промывка ПУ 73 до полного удаления следов материала из насоса и шлангов. После промывки оборудование консервируют средством Магитекс консервант ПУ 70.

Остатки материала, оставшиеся в насосе и шлангах, приводят к закупориванию насоса и шлангов образующейся пеной.

Для очистки фитингов, муфт, шлангов и оборудования от отвержденного материала используйте специальный очиститель Магитекс промывка ПУ 76.

Упаковка

Материал Магитекс инъеция ПУ 15 П поставляется комплектно.

Компонент А (пластиковая канистра или металлическое ведро 20 л) - 20 кг,

компонент Б (пластиковая канистра или металлическое ведро 20 л) - 25 кг

Итого масса комплекта - 45 кг

Дополнительные компоненты:

Магитекс ускоритель ПУ 15 П (пластиковая канистра 5 л) - 5 кг

Условия хранения

Материал следует хранить в оригинальной невскрытой упаковке в сухих условиях при температуре от +5 до +30 °С.

Гарантийный срок хранения материала 12 месяцев при соблюдении условий хранения.

Утилизация

Затвердевший материал безвреден и может быть утилизирован как строительный мусор.

Не допускается попадание материала в дренажи и канализацию.

Утечки отдельных компонентов могут быть собраны абсорбирующими материалами (песок, опилки).

Меры предосторожности

Вредные компоненты: изоцианат (содержится в компоненте Б).



При проведении работ следует использовать защитные средства (спецодежду, перчатки, защитные очки) для предохранения попадания материала на кожу и в глаза.

При попадании материал на кожу тщательно промойте загрязненные участки водой с мылом. При попадании в глаза сразу промойте их раствором борной кислоты и обратитесь к врачу.

Не допускается вдыхания паров компонента Б при попадании его на разогретые поверхности и при распылении.

В настоящем листе технической информации приведены рекомендации, которые могут изменяться в зависимости от конкретного объекта. Приведенные данные по применению являются ориентировочными. Практические величины определяются непосредственно на объекте.

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение. Приведенные сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

ООО «НПП «РусХимСинтез»

143026, г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково»,

Большой бульвар, 42, корп. 1, «Технопарк»

Тел. +7 (495) 108-46-23

e-mail: info@ruchems.ru



Участник